



DYSPERBIX

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn



OPIS PRODUKTU

Dysperbix, to jednoskładnikowa gotowa do użycia dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa nie zawierająca rozpuszczalników, przeznaczona do wykonywania powłok przeciwwilgociowych. Jest plastyczną masą bitumiczną o wysokiej przyczepności i elastyczności. Dysperbix tworzy na powierzchni mocną i trwałą powłokę, którą chroni przed wilgocią oraz substancjami agresywnymi zawartymi w gruncie. Nie reaguje ze styropianem i XPS-em. Bezpieczny dla środowiska.

WŁAŚCIWOŚCI

- Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża mineralnych oraz papy
- Do stosowania na suche i lekko wilgotne podłoża
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Odporny na działanie czynników atmosferycznych i substancji zawartych w gruncie
- Nie zawiera rozpuszczalników, bezpieczny w kontakcie ze styropianem i XPS-em
- Jednoskładnikowy, łatwy i szybki w stosowaniu

ZASTOSOWANIE

- Renowacja i konserwacja pokryć dachowych
- Wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, włókniny, tkaniny technicznej
- Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych elementów podziemnych obiektów budowlanych
- Wykonywanie podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych piwnic, garaży, tarasów i balkonów
- Gruntowanie podłoża mineralnych pod właściwe powłoki bitumiczne po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 do 1:2 w zależności od chłonności podłoża
- Gruntowanie wełny mineralnej pod izolację z pap asfaltowych



KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE

Produkt spełnia wymagania:

- PN-B-24000:1997

Czas nanoszenia kolejnych warstw	≤ 6 h
Odporność na deszcz	po ok 6 h
Temperatura produktu, podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania:	od +5°C do +25°C
Zawartość wody w masie (m/m)	max 60 %
Zdolność rozcieńczania masy wodą (V/V)	nie mniej niż 200 %
Spływność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5h w temp. 100°C:	nie spływa
Giętkość powłoki przy przeginianiu na półobwodzie klocka o Ø 30 mm w temp. -10°C	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h	niedopuszczalna
Specyfikacja	PN-B-24000:1997 – rodzaj D, odmiana n
Opakowania/ ilość na palecie	10 kg/ 60 szt, 20 kg/ 33 szt.
Zużycie: - gruntowanie podłoży mineralnych i bitumicznych - 0,2 kg/m ² - gruntowanie wełny mineralnej - min. 0,8 kg/m ² - konserwacja pokryć dachowych - 0,5 kg/m ² /warstwę - izolacja przeciwwilgociowa - 1,5 kg/m ² /mm – grubość suchej warstwy min. 1 mm - bezspoinowe pokrycia dachowe: ok. 0,7 – 1,0 kg/m ² na jedną warstwę	



WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Chronić świeżą powłokę przed deszczem i mrozem do momentu pełnego związania.

Podczas prac należy zapewnić bardzo dobre przewietrzanie miejsca wykonywania prac.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, równe, suche lub matowo – wilgotne, pozbawione zastoin wody. Nie może być zmrożone czy oszronione. Należy je oczyścić z mleczka cementowego, pyłów, luźnych elementów, nacieków, smarów, olejów, oraz innych zanieczyszczeń i substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże mineralne powinno być związane i wysezonowane. Ewentualne ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą. W przypadku wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowej za pomocą produktu DYSPERBIX ściany fundamentowe z elementów murowych powinny zostać uprzednio otynkowane. Przegrody murowane powinny mieć równe lico i pełną spoinę. W przypadku renowacji pokryć papowych należy usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia. Istniejące pęcherze na papie przeciąć na krzyż i podkleić stosując odpowiednie szpachle dekarские.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

DYSPERBIX w opakowaniu jest gotowy do stosowania, jednak przed użyciem należy produkt dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. Do gruntowania Dysperbix rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 lub 1:2 w zależności od chłonności podłoża.

APLIKACJA

Gruntowanie podłoża: Rozcieńczony wodą Dysperbix aplikować za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub natryskowo na przygotowaną powierzchnię.

Gruntowanie płyt wełny mineralnej: Nierozcieńczony Dysperbix aplikować za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na powierzchnię płyty z wełny mineralnej.

Konserwacja pokryć papowych: Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej warstwy. W miejscach styków połączeń dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych itp. stosować wzmocnienie, wtapiając tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. Ostatnią, jeszcze świeżą warstwę, zaleca się posypać posypką mineralną. Pozwoli to na znaczne wydłużenie żywotności tak wykonanej konserwacji.



KARTA TECHNICZNA

Wykonanie powłok przeciwwilgociowych: Dysperbix zaleca się nakładać na zagruntowane podłoże przynajmniej w dwóch warstwach. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Całkowita grubość suchej warstwy powinna wynosić minimum 1 mm. Materiał nakładać za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub natryskowo. Świeżo nałożona powłoka musi być chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po całkowitym związaniu powłokę hydroizolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z zasypywaniem wykopu. Zaleca się zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, w postaci płyt termoizolacyjnych o zmniejszonej chłonności wody, folii PE, EPDM lub włókniny. Nie powinno się stosować w tym celu folii kubełkowej, jeżeli nie jest ona zintegrowana z włókniną filtrującą, z uwagi na możliwość uszkodzenia powłoki bitumicznej. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych należy wykonywać po całkowitym związaniu powłoki za pomocą dedykowanych do tego produktów np. bitumiczny klej Dober KSB.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia w czasie prac i po ich zakończeniu myć wodą i wycierać do sucha. W przypadku zaschnięcia masy czyścić rozpuszczalnikami organicznymi. Urządzenie natryskowe czyścić natychmiast po zakończeniu prac zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Okres przydatności wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Podczas przechowywania i transportu nie dopuszczać do przemrożenia produktu oraz długotrwałego narażenia na oddziaływanie wysokich temperatur.

UWAGI

- Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.
- Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej wymagane podczas prac z produktami bitumicznymi.
- Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku wątpliwości skontaktować się z producentem.
- Wszystkie parametry techniczne podane w niniejszej karcie technicznej podane zostały dla temperatury powietrza 23°C ±2°C i wilgotności powietrza około 55%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec znacznym zmianą.
- W czasie wiązania (wysychania) powłoki powierzchnia nie może być narażona na działanie deszczu, silnej mgły, mrozu oraz silnego nasłonecznienia.



KARTA TECHNICZNA

- Nie stosować wyrobu do wewnątrz pomieszczeń (z wyjątkiem posadzek na gruncie) i do produktów smołowych (nie stosować do pap smołowych).
- Produkt stosować w przewiewnym miejscu, z dala od ognia. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

INFORMACJE OGÓLNE

Producent gwarantuje jakość dostarczonego wyrobu ale nie odpowiada za niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Wyrób powinien być stosowany być zgodne z aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP.

MH2 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów lub modyfikacji wyrobu. Pracownicy MH2 Sp. z o.o. upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie. Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wg PN-B-24000:1997

Gostynin, dnia 15.04.2026